

# IZVJEŠTAJ

 br.B-452/19  
o ispitivanju pritise čvrstoće betonskih uzoraka

str. 1 od 1

**OPŠTI PODACI**

Naručilac ispitivanja: „OMC COMPANY“ d.o.o. Bar  
Objekat: Probe na betonskoj bazi  
Broj i datum prijema zahtjeva: ZB-190/19; 12.06.2019.  
Proizvođač betona: "EUROMIX-BETON" d.o.o. Bar  
Oblik i dimenzije uzoraka: Kocke ivica 150mm  
Izvođač radova: -  
Investitor: -  
Metode ispitivanja: MEST EN 12390-3:2010; MEST EN 12390-7:2010 (t. 5.1.2.c)

**REZULTATI ISPITIVANJA**

Red. br.	Lab. oznaka uzorka	Podaci o uzorku	Datum ispitivanja	Zapreminska masa [kg/m <sup>3</sup> ]	Sila loma [kN]	Ostvarena čvrstoća [MPa]
1	UB 190-1/19	Proba I (350kg cem + 0,5% BASF Sky Glenium) (MB30) Dmax =16 mm	12.06.2019.	2323	882	39,2
2	UB 190-2/19	Proba II (350kg cem + 0,5% OMC RDN-U-30-40) (MB30) Dmax =16 mm	12.06.2019.	2336	867	38,5
3	UB 190-3/19	Proba III (350kg cem + 0,46% OMC RDN-U-30-40) (MB30) Dmax =16 mm	12.06.2019.	2324	848	37,6

**NAPOMENA:**

- Kontrolna betonska tijela i podatke o betonu dostavio naručilac ispitivanja.

Šef odsjeka za beton:



Svetislav Kovačević, dipl.inž.grad.



Šef laboratorije:



Svetislav Kovačević, dipl.inž.grad.